



Герметизирующая самоклеящаяся бутилкаучуковая лента «Герметекс ЛК» и жгут «Герметекс Ж»

1. Герметекс ЛК, Ж - самоклеящаяся герметизирующая бутилкаучуковая лента или жгут с двухсторонней рабочей поверхностью. Применяется для герметизации, гидроизоляции и склеивания двух поверхностей в строительстве, машиностроении работоспособна в интервале температур от минус 60°С до плюс 90°С.

2. Пример условного обозначения «Герметекс ЛК 200*2», «Герметекс Ж Ø 5»:
200-ширина мм, 2-толщина ленты, Ø 5 диаметр шнура мм.

Способ применения ленты «Герметекс ЛК» и шнура «Герметекс Ж»

Перед применением ленты «Герметекс ЛК» и жгута «Герметекс Ж» рабочую поверхность стыка необходимо щеткой или ветошью очистить от пыли и загрязнений, осушить от влаги, а в зимнее время от наледи, снега, инея. При работе с лентой «Герметекс ЛК» - необходимо снять антиадгезионное покрытие с одной стороны, нанести ленту на рабочую поверхность и прикатать так, чтобы поверхность была сплошной без разрывов и нарушений герметизирующего слоя, после чего присоединить вторую деталь.

Транспортирование и хранение.

Липкая лента «Герметекс ЛК» и жгут «Герметекс Ж» транспортируется любым видом транспорта в условиях, обеспечивающих его защиту от воздействия атмосферных осадков, механических повреждений; лента или жгут упаковывается в гофрокоробки. Ленту или жгут «Герметекс» хранят в сухих складских помещениях при любой температуре воздуха. Если герметик хранится при температуре воздуха ниже 0°С, то

перед использованием его необходимо выдержать в теплом (+20°С) помещении в течении суток .При погрузочно – разгрузочных работах бросать и кантовать тару с лентой или жгутом «Герметекс», запрещается.

3.Свойства бутилкаучуковой ленты «Герметекс ЛК» и жгута «Герметекс Ж»:

Наименование показателя	Норма по ТУ
Пенетрация, 0,1 мм	30-100
Водопоглощение, 24 часа, %, не более	0,3
Сопротивление текучести, мм, при температуре 70 ° С , 24 часа, не более	2,0
Прочность связи при отрыве от бетона, МПа. не менее	0,10
Паропроницаемость, мг (м.ч. Па), не более	0,1

Предел прочности при растяжении, МПа, не менее

- В поперечном направлении

0,10